

Ceramiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

info@ceramicascoral.com

www.ceramicascoral.com

Pavimento MZ-TAP TAP



MZ20TAPTAP

Pavimento Tap Tap

20x20

MZ-220

8 piezas diferentes Aleatorias

8 different pieces Random



MZ20TAPTAP
 Pavimento Tap Tap
 20x20
 MZ-220

PACKING LIST	MODELO	MEDIDAS	PIEZAS / CAJA	PIEZAS / M ²	CAJA / PALLET	PESO / M ²	PESO / PIEZA	PESO / CAJA	M ² / PALLET	PESO / PALLET	VENTA
	BASES	20 x 20 · 8" x 8"	25	25	80	16	0,66	16	80	1.280	M ²
	RODAPIÉ	7,5 x 20 · 3" x 8"	44	-	92	-	0,19	7,92	-	730	PIEZA

RECOMANACIONS DE NETEJA DESPRÉS DE LA COL·LOCACIÓ

Recomanem fer una neteja posterior a la col·locació, per eliminar restes de la mateixa, amb un detergent d'acció lleugerament àcida.

Per al manteniment i neteja diària, recomanem un detergent neutre (pH7).

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Recomendamos hacer una limpieza posterior a la colocación, para eliminar restos de la misma, con un detergente de acción ligeramente ácida.

Para el mantenimiento y limpieza diaria, recomendamos un detergente neutro (PH7).

CLEANING RECOMMENDATIONS AFTER THE PLACEMENT

Recommend a cleaning after placement, to remove traces of the same, with slightly acidic detergent action.

For maintenance and daily cleaning, we recommend a neutral detergent (PH7).

NETTOYAGE RECOMMANDATIONS APRÈS LE PLACEMENT

Recommander un nettoyage après le placement, pour éliminer les traces de la même, avec l'action de détergent légèrement acide.

Pour l'entretien et le nettoyage quotidien, nous recommandons un détergent neutre (PH7).

NORMAS EUROPEAS

THE EUROPEAN STANDAR

Todos nuestros productos son conformes a la específica Norma Europea (UNE EN) que los distingue. Estas mismas características están garantizadas por nosotros excepto daños por uso impropio o imperfecta colocación.

All our tiles conform to their specific European Norms (UNE EN). We guarantee their characteristics excepts in cases of damages due to a bad setting or of improper use.

Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto.

Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping.

TABLA

Absorción de agua Water absorption Modelo Shaping process	B
Grupo Ia E ≤ 0,5 %	Grupo BIa UNE EN-ISO 176 14411 Anexo G
Grupo IIa 3% < E ≤ 6 %	Grupo BIIa UNE EN-ISO 177 14411 Anexo J
Grupo Ib 0,5% < E ≤ 3 %	Grupo BIIb UNE EN-ISO 176 14411 Anexo H
Grupo IIB 6% < E ≤ 10 %	Grupo BIIb UNE EN-ISO 178 14411 Anexo K
Grupo III E > 10 %	Grupo BIII UNE EN-ISO 159 14411 Anexo L

Las normas **UNE EN**, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos. prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1ª calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales **ISO**.

Las normas establecen por cada grupo de productos, las dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Los azulejos de la actual gama Mainzu pertenecen al grupo **BIII**.

NORMAS PARA LOS MÉTODOS DE PRUEBAS

Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas.

La norma 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

The **UNE EN** standards, adopted by the CEN (European Committee for Standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the latest amendments of the new **ISO** international standards.

The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appearance and designation of the ceramic tiles in each group.

The present range of Mainzu tiles belongs to group **BIII**.

REGULATIONS FOR TESTING METHODS

These regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new **UNE ES ISO 10545** standard.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS

CONFORMITY TO STANDARDS

CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	UNE EN ISO 14411 L GRUPO BIII SUPERFICIES (cm2)	
		SIN ESPACIADOR	CON ESPACIADOR
DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL · SIZE AND APPEARANCE			
LONGITUD Y ANCHURA · LENGTH AND WIDTH			
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	L < 12cm: 0,75% L > 12cm: 0,50%	+ 0,6% - 0,3%
Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa respecto a la medida media de las 10 muestras. Admissible deviation in % of the average dimension of a single tile from the average dimension of 10 samples.	ISO 10545-2	L < 12cm: 0,5% L > 12cm: 0,30%	0,25%
ESPESOR · THICKNESS			
Desviación admisible en % del espesor medio de cada baldosa respecto a la dimensión de fabricación. Admissible deviation in % of the average thickness of a single tile from the manufacturing thickness.	ISO 10545-2	10%	10%
RECTITUD DE LADOS · STRAIGHTNESS OF EDGES			
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	0,3%	
ORTOGONALIDAD · SQUARENESS			
Desviación admisible del máximo valor individual en % referida a la dimensión de fabricación. Admissible deviation of the maximum single value in % with reference to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	0,5%	0,3%
PLANITUD DE LA SUPERFICIE · FLATNESS			
Curvatura central con relación a la diagonal calculada con la dimensión de fabricación. Central curvature relative to the diagonal calculated with the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	+ 05% - 03%	+ 0,8 mm. - 0,2 mm.
Curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación. Lateral curvature relative to the manufacturing dimension.	ISO 10545-2	+ 05% - 03%	+ 0,8 mm. - 0,2 mm.
PROPIEDADES FÍSICAS · PHYSICAL PROPERTIES			
% en peso de valor medio · % in mean weight	ISO 10545-3	Media > 10% si la media excede del 20% deberá ser indicado por el fabricante	
% en peso de valor individual · % in weight of individual value	ISO 10545-3	Individual mínimo 9%	
CARGA DE ROTURA (N) · BREAKING (N)			
Espesor >7,5 mm. · thickness > 7,5 mm.	ISO 10545-4	Mínimo 600	
Espesor <7,5 mm. · thickness < 7,5 mm.	ISO 10545-4	Mínimo 200	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²) · BENDING RESISTANCE (N/mm²)			
No aplica a baldosas con fuerza de rotura > 3000N Not applicable to bending resistance tile > 3000N		Mínimo 15 para espesor > 7,5 mm. Mínimo 12 para espesor < 7,5 mm.	
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	Cumple	
PROPIEDADES QUÍMICAS · CHEMICAL PROPERTIES			
RESISTENCIA A LAS MANCHAS (baldosas esmaltadas) · SATIN RESISTANCE (glazed tiles)	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS (baldosas esmaltadas) · CHEMICAL RESISTANCE (glazed tiles) Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración. Acid and alkali resistance of low concentration.	ISO 10545-13	Mínimo GLB	
RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS (baldosas esmaltadas) RESISTANCE TO DOMESTIC PRODUCTS AND SALT FOR POOLS (glazed tiles)	ISO 10545-13	Mínimo GB	

